

C-C-20

Laca premezclada



A brand of BASF –
We create chemistry

Aplicación: Para aplicaciones que varían desde reparaciones de paneles individuales hasta repintados completos.

4:1



Relación de mezcla 100 % del vol. C-C-20



Endurecedor 25 % del vol. C-H-400



Viscosidad de aplicación a 20°C DIN 4: 20-24 s **Vida de la mezcla a 20°C** 2 h

Aplicación:		Pistola de gravedad homologada	Pistola de gravedad HVL P
Presión de aplicación	bar	2	2
En la boquilla	bar		0,7
Tamaño de la boquilla		1,3-1,4	1,3
Número de manos		2	
Evaporación a 20 °C	min	3 min. evaporación intermedia entre manos	
Espesor de película:	µm	40-60	
Observaciones de la aplicación		En superficies verticales, aplicar una mano fina y otra completa sin tiempo intermedio de evaporación (espesor de la película 50 micras aprox.)	

Aviso de seguridad:

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

2004/42/II B(d)(42)419: El valor límite de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.d) en su forma lista para usar es de 420 g/l de VOC como máximo El contenido de VOC de este producto es de 419 g/l.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.glasurit.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

C-C-20

Laca premezclada



A brand of BASF –
We create chemistry



Secado a 20 °C 10 h

Secado a 60 °C 30 min



Infrarrojos (onda corta) 8 min

Observaciones

En el caso de cabinas mixtas, debe usarse una velocidad adicional de calentamiento hasta que se alcanza la temperatura de panel adecuada.

Observaciones

Operaciones de acabado una vez transcurridos los tiempos de secado especificados y tras el enfriamiento.

Aviso de seguridad:

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

2004/42/IIIB(d)(420)419: El valor límite de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.d) en su forma lista para usar es de 420 g/l de VOC como máximo El contenido de VOC de este producto es de 419 g/l.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.glasurit.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.