

A-C-14

Laca Eco Balance, secado aire



A brand of BASF –
We create chemistry

- Aplicación:** AraClass - Laca Eco Balance para esmaltes bicapa base agua Glasurit.
- Propiedades:** Laca secado aire Eco Effectiveness.
Laca de rápido secado aire para múltiples piezas, verticales u horizontales.
- Observaciones:** Seleccionar endurecedor conforme a la temperatura ambiente y al tamaño del objeto a ser pintado. La temperatura ambiente y el espesor de la película pueden afectar significativamente al comportamiento de secado.

		4:1	
	Relación de mezcla	100 % del vol.	A-C-14
	Endurecedor	25 % del vol.	A-H-420, -H-410, -H-430, -H-440
	Viscosidad de aplicación a 20°C	DIN 4: 18-22 s	Vida de la mezcla a 20°C 30 min

Aplicación:	 Pistola de gravedad homologada	 Pistola de gravedad HVLP
Presión de aplicación	bar 2	2
En la boquilla	bar	0,7
Tamaño de la boquilla	1,3-1,4	1,3
Número de manos	½ + 1 spray coats (no flash-off between coats required)	
Espesor de película:	µm 40-60	
Observaciones de la aplicación	Alternativamente: 2 manos con aprox. 3 min. de evaporación intermedia entre manos.	

Aviso de seguridad:

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

2004/42/IIIB(d)(420)419: El valor límite de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.d) en su forma lista para usar es de 420 g/l de VOC como máximo El contenido de VOC de este producto es de 419 g/l.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.glasurit.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

A-C-14

Laca Eco Balance, secado aire



A brand of BASF –
We create chemistry



Secado a 20 °C

Libre de polvo: 35 min
Tiempo de manipulación: 1 h
después de libre de polvo
Pulible: 2-3 h

Observaciones

Los tiempos de secado pueden verse influenciados por la selección del endurecedor y la aplicación.



Aviso de seguridad:

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

2004/42/IIIB(d)(420)419: El valor límite de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.d) en su forma lista para usar es de 420 g/l de VOC como máximo. El contenido de VOC de este producto es de 419 g/l.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.glasurit.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.