

# EASY Finish-R

## C 2P15

### Trasparente premiscelato eSense



<b>Impiego:</b>	Trasparente Pioneer Series - eSense per basi idrodiluibili R-M.
<b>Caratteristiche:</b>	Trasparente Eco effectiveness - facile da miscelare. Per una vasta gamma di applicazioni.
<b>Note:</b>	Mescolare bene e filtrare prima dell'uso. Selezionare l'indurente in base alla temperatura ambientale e dimensione dell'oggetto da verniciare.

<b>Contenuto solido</b>	44 %
<b>Densità</b>	0,9-1,05 g/cm³
<b>Temperatura di stoccaggio</b>	5-45 °C
<b>Tempo di stoccaggio</b>	36 mesi

**4:1**



**Rapporto di miscela** 400 vol. % C 2P15 Trasparente premiscelato eSense



**Catalizzatore** 100 vol. %  
H 2P05 Indurente plus per smalti eSense  
H 2P15 Indurente rapido per smalti eSense  
H 2P25 Indurente medio per smalti eSense  
H 2P35 Indurente lento per smalti eSense



**Viscosità d'impiego 20°C** DIN 4: 18-22 s **Potlife 20°C** 2 h  
ISO 4: 40-55 s

#### Avvertenza di sicurezza:

**2004/42/IIIB(d)(420)419:** Il limite di contenuto di VOC previsto dalla Direttiva Europea per questa famiglia di prodotti (categoria: IIB.d), in condizioni pronto all'uso, prevede un valore massimo di 420 g/l. Questo prodotto ha un contenuto di VOC di 419 g/l. Non si può escludere che questi prodotti contengano particelle <0,1 micron. I prodotti sono adatti solo per uso professionale. Per l'utilizzo di questo prodotto si prega di rispettare le attuali raccomandazioni di sicurezza e di utilizzare i dispositivi di protezione individuale.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. E' possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) o direttamente dal proprio partner di vendita R-M. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. Per l'etichettatura, come previsto dalla Direttiva 1999/45/CE e dalle vigenti disposizioni di legge, si prega di fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto. E' vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.



# EASY Finish-R

C 2P15

Trasparente premiscelato eSense



	 <b>Aerografo HVLP a caduta</b>	 <b>Aerografo alto trasferimento a caduta</b>
<b>Pressione al calcio</b>	bar	2
<b>Pressione al cappello</b>	bar	0,7
<b>Dimensione ugello</b>		1,3-1,5
		1,3-1,4
<b>Mani</b>	1 ½ mani (nessun appassimento richiesto tra le mani).	
<b>Appassimento 20°C</b>	min	Nessun tempo di appassimento prima dell'essiccazione a forno.
<b>Spessore del film:</b>	µm	40-60
<b>Istruzioni per la verniciatura</b>	In alternativa: 2 mani con ca. 3-5 min. di appassimento intermedio.	

## Essiccazione

	<b>Essiccazione a 20 °C</b>	8 h
	<b>Essiccazione a 40 °C</b>	45-60 min
	<b>Essiccazione a 60 °C</b>	30 min
	<b>Infrarosso (Onde corte)</b>	10 min
<b>Nota essiccazione</b>	I tempi di essiccazione possono essere influenzati dalla scelta dell'induritore e tipo di applicazione.	

## Avvertenza di sicurezza:

**2004/42/IIIB(d)(420)419:** Il limite di contenuto di VOC previsto dalla Direttiva Europea per questa famiglia di prodotti (categoria: IIB.d), in condizioni pronto all'uso, prevede un valore massimo di 420 g/l. Questo prodotto ha un contenuto di VOC di 419 g/l. Non si può escludere che questi prodotti contengano particelle <0,1 micron. I prodotti sono adatti solo per uso professionale. Per l'utilizzo di questo prodotto si prega di rispettare le attuali raccomandazioni di sicurezza e di utilizzare i dispositivi di protezione individuale.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. E' possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) o direttamente dal proprio partner di vendita R-M. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. Per l'etichettatura, come previsto dalla Direttiva 1999/45/CE e dalle vigenti disposizioni di legge, si prega di fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto. E' vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.



# EASY Finish-R

C 2P15

Trasparente premiscelato eSense



## Osservazioni

Lucidabile dopo i tempi di essiccazione previsti e raffreddamento.



### Avvertenza di sicurezza:

**2004/42/IIIB(d)(420)419:** Il limite di contenuto di VOC previsto dalla Direttiva Europea per questa famiglia di prodotti (categoria: IIB.d), in condizioni pronto all'uso, prevede un valore massimo di 420 g/l. Questo prodotto ha un contenuto di VOC di 419 g/l. Non si può escludere che questi prodotti contengano particelle <0,1 micron. I prodotti sono adatti solo per uso professionale. Per l'utilizzo di questo prodotto si prega di rispettare le attuali raccomandazioni di sicurezza e di utilizzare i dispositivi di protezione individuale.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. E' possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) o direttamente dal proprio partner di vendita R-M. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. Per l'etichettatura, come previsto dalla Direttiva 1999/45/CE e dalle vigenti disposizioni di legge, si prega di fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto. E' vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.

