

GlossTOP

C 2A63

Klarlack, hochglänzend

Anwendungsbereich:	Advance Series – Klarlack speziell für ONYX HD Basislack.
Eigenschaften:	Klarlack für ausgezeichneten Decklackstand.
Hinweis:	Härter und Verdünnung auf Temperatur und Objektgröße abstimmen.

Festkörper	57 %
Dichte	0,9-1,05 g/cm ³
Lagerbedingungen	5-45 °C

2:1+10 %



Mischungsverhältnis 100 Vol. % C 2A63 Klarlack, hochglänzend



Härter 50 Vol. %
H 2A14 Decklackhärter, kurz
H 2A24 Decklackhärter, mittel
H 2A34 Decklackhärter, lang



Verdünnung 10 Vol. %
R 2A14 Verdünnung, kurz
R 2A24 Verdünnung, mittel
R 2A34 Verdünnung, lang



Spritzviskosität 20°C DIN 4: 19-23 s **Potlife bei 20°C** 2 h
ISO 4: 45-60 s

Sicherheitshinweis:

2004/42/IIIB(d)(420)419: Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB d) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max. 420 g/l. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 419 g/l.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.



Bei der Verarbeitung sind die aktuellen Sicherheitsanweisungen und die persönliche Schutzausrüstung zu beachten.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter www.rmpaint.com oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

GlossTOP

C 2A63

Klarlack, hochglänzend

		 HVLP-Fließbecherpistole	 Compliant Fließbecherpistole
Spritzdruck	bar	2	2
Düseninnendruck	bar	0,7	
Düsengröße		1,3-1,5	1,3-1,4
Spritzgänge		2	
Ablüßzeit bei 20 °C	min	3-5 min Ablüßzeit zwischen den Spritzgängen. Keine Ablüßzeit vor der Ofentrocknung.	
Schichtdicke:	µm	40-60	
Lackier-Hinweise		Alternativ: ½ +1 Spritzgänge (ohne Ablüßzeit zwischen den Spritzgängen).	

Trocknung



Trocknung bei 20 °C 10 h

Trocknung bei 60 °C 30 min



Infrarot (kurzwellig) 8 min

Hinweis Trocknung Trocknungszeiten können durch die Wahl des Härters, der Verdünnung und der Applikation beeinflusst werden. Das Additiv A 2A14 SpeedADD kann die Trocknung verkürzen.

Abschließender Hinweis

Polieren nach vorgegebener Trocknungszeit und Abkühlung.

Sicherheitshinweis:

2004/42/IIIB(d)(420)419: Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB d) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max. 420 g/l. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 419 g/l.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Bei der Verarbeitung sind die aktuellen Sicherheitsanweisungen und die persönliche Schutzausrüstung zu beachten.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter www.rmpaint.com oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

