

FASTDRY 4:1 SCHWARZ GRUNDIERFÜLLER

BESCHREIBUNG:

Zweikomponenten-Acrylfüller. Im Mischverhältnis 4:1 mit dem spezifischen Härter verwenden. Bietet eine EXTRA schnelle Trocknung und ermöglicht hohe Schichtdicken pro Auftrag (bis zu 70 Mikron pro Auftrag).

Einfach in der Anwendung, kann auf Altlackierungen oder andere Untergründe aufgetragen werden, einschließlich verzinktem Blech oder Aluminium.

VOG: 2004/42/11B(C) (540)540

UNTERGRUND: Stahl, verzinktes Blech, Aluminium, Spachtel, Altlackierungen.

MODO DE USO:




P180-P220



Fastdry Härter 4:1
Verarbeitungszeit - 30°/20°C



0–15 % nach Gewicht
52''–20'' Becher
DIN4/20°C



1,5–1,8 mm. 2–4 bar
2–3 Schichten
= 100–200 Mikron



50' / 20°C
5'–10' / 60°C
IR - 5' / 1 m



P320-P400



2004/42//11B
(c)(540)540

WEITERE ANWENDUNG:

Wasserbasierte oder lösemittelhaltige Basislacke – Wasserbasierter oder lösemittelhaltiger Decklack.

DICHTE: 1,6 ± 0,05

ROHSTOFFE: Hydroxylierte Acrylharze, Pigmente, mineralische Füllstoffe und Lösungsmittel.

SICHERHEITSHINWEISE: Sicherheitsdatenblatt beachten.

HALTBARKEIT:

12 Monate bei sachgerechter Lagerung.

WARNHINWEISE:

Kühl und trocken lagern.

Die technischen Informationen basieren auf unserer Erfahrung. Wir garantieren die Qualität des Produkts, können jedoch keine Verantwortung für die Ergebnisse übernehmen, da die Anwendungsbedingungen außerhalb unseres Einflussbereichs liegen.