PerformFILLER White

P 2A41

Imprimación aparejo lijable, blanco

Aplicación: Advance Series - soluciones de fondo.

Propiedades: Imprimación aparejo y aparejo - calidad de rendimiento.

Para una buena protección contra la corrosión, resistencia a la intemperie y propiedades de

lijado.

Observaciones:

Se puede mezclar con PerformFILLER Negro en cualquier proporción para producir

diferentes tonos de gris.

Temperatura de almacenamiento 5-45 °C

Tiempo de almacenamiento 24 meses

Modo de empleo

Producto adecuado en

- · Piezas OEM con e-coat
- · Pintura antigua



- GRP/SMC
 - Si las áreas de metal desnudo están imprimadas, el producto se puede usar en
- · Chapa de acero
- · Chapa de acero galvanizado
- Aluminio

Aviso de seguridad:

2004/42/IIB(c I)(540)539: El valor límite máximo de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.c I) en su forma lista para usar es de 540 gramos de VOC por litro. El contenido de VOC de este producto es de 539 g/l.

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de $0,1~\mu m$.

Si se utiliza este producto se deben cumplir las recomendaciones de seguridad y usar el equipo de protección personal.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.rmpaint.com) o solicitándola directamente

a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

Página 1 de 3 01/2023

Perfection made simple



PerformFILLER White

P 2A41

Imprimación aparejo lijable, blanco

4:1:1



Relación de mezcla 100 % del vol. P 2A41 Imprimación aparejo lijable, blanco



Endurecedor 25 % del vol. H 2A30 Endurecedor de imprimación aparejo

H 2A31 Endurecedor para imprimación aparejo, lento



Piluyente 25 % del vol. R 2A14 Diluyente rápido R 2A24 Diluyente medio

R 2A34 Diluyente lento

Viscosidad de aplicación

DIN 4: 18-23 s

Vida de la mezcla a 60 min

20°C

s

ISO 4: 40-68 s

		Pistola de gravedad HVLP	Pistola de gravedad homologada
Presión de aplicación	bar		2
En la boquilla	bar	0,7	
Tamaño de la boquilla		1,7-1,9	1,6-1,8
Número de manos		2	
Evaporación a 20 °C	min	Evaporar entre manos hasta mate, sin evaporación antes del secado.	

Espesor de película: μm 50-70

Aviso de seguridad:

2004/42/IIB(c I)(540)539: El valor límite máximo de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.c I) en su forma lista para usar es de 540 gramos de VOC por litro. El contenido de VOC de este producto es de 539 g/l. Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 μm .

Si se utiliza este producto se deben cumplir las recomendaciones de seguridad y usar el equipo de protección personal.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.rmpaint.com) o solicitándola directamente

a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

Página 2 de 3 01/2023

Perfection made simple



PerformFILLER White

P 2A41

Imprimación aparejo lijable, blanco

Secado



Secado a 20 °C 3 h

Secado a 60 °C 20 min



Infrarrojos (onda corta)

9 min



Lijadora orbital

P400-P500

A tener en cuenta: Para el repintado de automóviles, además de las instrucciones de proceso proporcionadas en este documento, siempre se deben revisar las instrucciones de reparación de los fabricantes de vehículos, en particular en lo que a la tecnología de sensores instalada se refiere.

Aviso de seguridad:

2004/42/IIB(c I)(540)539: El valor límite máximo de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.c I) en su forma lista para usar es de 540 gramos de VOC por litro. El contenido de VOC de este producto es de 539 g/l. Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de $0,1~\mu m$.

Si se utiliza este producto se deben cumplir las recomendaciones de seguridad y usar el equipo de protección personal.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.rmpaint.com) o solicitándola directamente

a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

Página 3 de 3

01/2023

Perfection made simple

