

FONDO MULTIFILLER GRIGIO SCURO

Fondo ad alto spessore di ultima generazione. Indicato per tutti i tipi di riparazioni data la sua versatilità con i suoi catalizzatori.

Può essere utilizzato sia per riparazioni convenzionali che per riparazioni rapide.

Principali caratteristiche e vantaggi:

- Adesione su qualsiasi metallo, inclusi alluminio e zincato.
- Alto potere riempitivo.
- Adesione su plastica (in combinazione con il nostro additivo per plastica).
- Asciugatura rapida e facile carteggiatura.
- Finitura liscia con pochissima levigatura richiesta.
- Versatile, per piccole e grandi riparazioni.

Preparazione della superficie

Pulire, asciugare e sgrassare la superficie da lavorare.

Prima di applicare lo stucco, si consiglia di carteggiare la superficie in modo che aderisca ad essa. Se il pezzo presenta segni di ruggine, deve essere preventivamente trattato con un primer antiossidante o epossidico 2k.

Riverniciabile sia all'acqua che al solvente

Istruzioni di miscelazione

Standard



5:1 10-20%
Standard



1,4-1,8 mm 1,5/2 bar
1-2=60-180 micron
3-5=240-350 micron



5'-10'- 20°C
Flash off



25'/60°C
6 a 8h. / 20°C

Fast Dry



3:1 10-20%



1,4-1,8 mm 1,5/2 bar
1-2=60-180 micron



5'-10'- 20°C
Flash off



7'/60°C
20-40 min. / 20°C

**Tabella di pesi FONDO MULTIFILLER (APPLICAZIONE CONVENZIONALE)
5:1**

Volume in ML da applicare	Peso del primer(Grammi)	Peso del catalizzatore 5:1(Grammi)
100	109	23
250	271	36
330	358	47
500	543	71
750	814	106
1000	1086	141

Tabella di pesi FONDO MULTIFILLER (APPLICAZIONE FASTDRY) 3:1

Volume in ML da applicare	Peso del primer (Grammi)	Peso del catalizzatore 3:1(Grammi)
100	91	20
250	228	50
330	301	65
500	456	99
750	684	149
1000	912	198

VOC 2004/42/IIB(c) (540) <540

USO PROFESSIONALE

Leggi sempre le istruzioni.

IMPORTANTE: Questo prodotto contiene sostanze pericolose durante il lavoro, quindi è necessario utilizzare sempre l'equipaggiamento protettivo appropriato. Per ulteriori istruzioni, consultare l'etichetta del prodotto e la scheda di sicurezza. Chi utilizza il prodotto per scopi diversi da quelli consigliati in questa scheda tecnica agisce a proprio rischio. È responsabilità dell'utente adottare tutte le misure necessarie per conformarsi alla legislazione locale.

I materiali descritti sono progettati per essere applicati da personale professionale addestrato utilizzando attrezzature adeguate e non sono destinati alla vendita al pubblico.

Le informazioni e i metodi descritti si basano sulle migliori informazioni e pratiche a noi note e servono semplicemente come linee guida per il miglior utilizzo, senza responsabilità per prestazioni, risultati o idoneità per qualsiasi uso previsto. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per le prestazioni del prodotto o per eventuali danni derivanti dall'uso del prodotto. Prima di utilizzare il prodotto, l'utente deve verificare se questa è l'ultima versione.